

Paracol Miroseal MS

1/1

DESCRIPCIÓN

PARACOL MIROSEAL MS es un adhesivo de elasticidad permanente y sin disolventes para pegar espejos.

APLICACIÓN

PARACOL MIROSEAL MS se adhiere sobre la mayoría de superficies secas y limpias como vidrio, aluminio, etc. Posee una excelente adherencia sobre madera tratada y PVC. Para el pegado de ciertos espejos especiales se recomienda realizar una prueba preliminar.

PREPARACIÓN

Las superficies deben estar limpias y secas. Se recomienda utilizar un imprimador en superficies porosas.

APLICACIÓN

Los espejos pesados deben permanecer sujetos durante varias horas o días. El adhesivo se debe aplicar en líneas verticales de 15 mm como máximo. Entre los espejos y la pared debe existir un espacio de al menos 5 mm. Evitar soportes húmedos, ambientes húmedos, grandes diferencias de temperatura, ambientes agresivos y agentes químicos.

PRESENTACIÓN

25 cartuchos de 290 ml

CONSERVACIÓN

12 meses como mínimo.

SEGURIDAD

Por favor consulte la ficha de seguridad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Masilla no endurecida

Tipo de masilla	Polímero MS
Sistema de endurecimiento	Endurecimiento por la humedad ambiental
Formación de película (23°C y 50% H.R.)	25 min.
Velocidad de endurecimiento (23°C y 50% H.R.)	2 mm/2 4 horas
Densidad (ISO 1183)	1,52 g/ml

Masilla endurecida

Dureza Shore A (ISO 868)	50
Módulo de elasticidad a 100% (ISO 8339-40)	1,45 N/mm ²
% resistencia a la rotura (ISO 8339-40)	230 %
Módulo de rotura (ISO 8339-40)	1,75N/mm ²
Resistencia a la temperatura	-40°C - +90°C

012012

Los datos de esta ficha técnica han sido elaborados según los últimos resultados de nuestro laboratorio. Las características técnicas pueden ser adaptadas o modificadas. Declinamos toda responsabilidad en caso de que los datos no estén completos. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es el adecuado para la aplicación prevista. Para ello es necesario realizar las pruebas preliminares. Serán de aplicación nuestras condiciones generales de venta.