

Imprimación 99

**Imprimación para materiales porosos.
En pavimentos: consolidante de soleras y promotor
de adherencia.**



Descripción

Bostik Imprimación 99 es un líquido viscoso, aplicable a pincel o brocha, especialmente estudiado para la impregnación de superficies porosas, como tratamiento previo a la aplicación de nuestros selladores y adhesivos de poliuretano.

En pavimentos: Imprimación de poliuretano monocomponente destinada a la consolidación de soleras disgregadas previo al encolado de parquet. En soleras deterioradas aplicar 2 capas.

Ventajas

- Reforzar la adherencia de los selladores de poliuretano y siliconas sobre superficies porosas.
- Aglutinante en superficies muy porosas.
- Sellados y uniones que vayan a estar en contacto esporádico con agua.

En pavimentos:

- Consolida superficies polvorientas, arenosas o poco compactas.
- Endurece y refuerza la cohesión de los soportes.
- Promotor de adherencia de adhesivos de PU mono o bicomponentes.
- Protege frente a remotes de humedad de la solera.

Instrucciones de aplicación



Aplicar a pincel o brocha sobre soportes sanos, secos, exentos de aceites, grasas o asfaltos.

Dejar polimerizar la imprimación un mínimo de 1 hora antes de la aplicación del sellador.

Aconsejamos que las superficies una vez imprimadas, sean selladas dentro de las 12 horas siguientes a la aplicación de la imprimación.

En superficies muy porosas es recomendable aplicar una segunda capa después de dejar secar 1 hora la primera.

Pavimentos:

Los suelos deben estar lo más firme posible y presentar una resistencia a la compresión y a la tracción adecuadas. Además, deben estar libres de lechada de cemento, grietas y defectos estructurales, limpios y libres de polvo, grasa, productos de curado, productos impermeabilizantes u otros contaminantes que pudieran impedir una adherencia correcta. Los restos de adhesivos endurecidos, sólidos e impermeables se deben reducir mecánicamente hasta que sus dimensiones sean mínimas.

Los restos de adhesivos blandos y poco sólidos, así como los restos de pintura y de yeso, se eliminarán completamente.

El contenido de humedad del sustrato durante la aplicación no debe exceder el 3%. De lo contrario, utilice una capa de barrera anti remotes de humedad EPONAL 336.

Aplicación:

Aplicar a pincel o brocha.

Dejar polimerizar la imprimación un mínimo de 1 hora antes de la utilización del adhesivo.

Se aconseja efectuar los trabajos de encolado de parquets dentro de las 12 horas posteriores al secado de la imprimación. En superficies muy porosas es recomendable aplicar una segunda capa después de dejar secar 1 hora la primera.

Aplicación sobre suelos radiantes:

Apague la calefacción 48 horas antes de empezar el trabajo. Encienda la calefacción gradualmente hasta alcanzar las temperaturas de funcionamiento correspondientes; hágalo en etapas de 48 horas después de la instalación de la pavimentación. No lleve a cabo la aplicación si la calefacción por suelo radiante está en funcionamiento. Respete siempre el tiempo de secado.

Notas:

Aconsejamos transvasar en recipiente aparte la cantidad de imprimación que se prevea utilizar de forma inmediata, cerrando a continuación el envase original.

Los restos de imprimación sobrante no deben reintegrarse a los envases originales.

Producto sensible a la humedad ambiente, por lo que aconsejamos cerrar debidamente los envases una vez utilizados, procurando utilizarlos lo más rápidamente posible.

Rendimiento

250 ml/m² aprox. (5 ml. por metro lineal de junta y cm. de profundidad), dependiendo de la porosidad del soporte.

Características técnicas

COLOR	Transparente
BASE	Poliuretano
DENSIDAD	1,0 g/cm ³
VISCOSIDAD	50-140 cps. a 25°C
SOLIDOS	40 ± 1 %
PUNTO DE INFLAMACION	> 25° C
TEMPERATURA APLICACION	+5°C a +35°C

Almacenaje

12 meses mínimo almacenada en envases de origen cerrados, en lugar fresco y seco.

Salud & Seguridad

Producto inflamable, por lo que deben tomarse las debidas precauciones durante el transporte, manipulación y aplicación del producto.

Presentación

Código	Formato	Caja	EAN
30817096	Ambar - Bidón 25 l	1	8412663600183

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

Bostik SA Francia - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis



Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – www.bostik.es - asistenciatecnica@bostik.com