

Primer SX Black



Imprimación para incrementar la adherencia de las masillas tipo Simson PanelTack y Simson PanelTack HM, sobre superficies de madera.



Descripción

La imprimación SX Black es un líquido de color negro, aplicable a pincel o rodillo, especialmente estudiado para incrementar la adherencia de las masillas tipo Simson PanelTack y Simson PanelTack HM, sobre superficies de madera.

Ventajas

- Ensayado por SHR según especificación BRL 4101 parte 7, e incluido en los certificados KOMO SKG 01.08.056.01 y SKG 01.08.056.02.
- Color negro, con el fin de crear un fondo oscuro en las juntas entre paneles.
- Resistente a los rayos UV y al agua.
- Buen poder cubriente.

Usos recomendados

Para obtener una adhesión duradera de los adhesivos para fachadas (Simson PanelTack y Simson PanelTack HM) sobre rastreles de madera.

Instrucciones de aplicación

Superficies:

- Las superficies deben presentar una estructura firme, limpia, seca, libre de polvo y grasa. El contenido en humedad de la madera no debe superar el 18%.

Preparación:

- Agitar bien antes del uso.
- Mantener el envase bien cerrado hasta el momento de su uso.
- No aplicar las imprimaciones a partir del envase original, verter una cantidad en un bote seco, suficiente para una media hora de aplicación, y cerrar seguidamente el bote original.
- No aprovechar los residuos de imprimación.
- Los mejores resultados se obtienen dentro de las primeras 6 horas tras el secado de la imprimación, por tanto no debe imprimarse más sustrato que el que pueda encolarse dentro de esas 6 horas.
- Evitar el contacto de las superficies limpias o imprimadas, ya que la grasa presente en los dedos, puede causar una mala adhesión. Así mismo, la condensación puede tener un efecto negativo en la adherencia, por tanto se aconseja no aplicar la imprimación en situaciones con alta humedad ambiental, por ejemplo con nieblas.

Aplicación: Utilizar un pincel o rodillo limpios para la aplicación de la imprimación. Aplicar sobre las superficies en un solo sentido, procurando formar una película continua y de espesor suficiente.

Temperatura de aplicación: +5 a +30°C

Rendimiento

4 l / 100 m2 de fachada aprox.

Características técnicas

Color	Negro
Sólidos	65%
Densidad	1,03
Punto de Inflamación	< 21°C
Tiempo de secado	60 minutos (20°C/50% HR)

Almacenaje

Almacenar en lugar seco, a temperaturas entre +5 y +30°C. En estas condiciones el producto puede almacenarse por un periodo mínimo de 6 meses. Los envases una vez abiertos, tienen una vida limitada.

Presentación

Código	Formato	Caja	EAN
30023350	Negro - Bote 1 l	6	8713572600203

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.



Bostik SA Francia - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – www.bostik.es - asistenciatecnica@bostik.com