



PROPIEDADES

- Sellador pastoso negro reforzado con fibras a base de caucho-betún
- Mantiene su plasto-elasticidad después de la aplicación y el curado
- Se puede aplicar en frío, directamente del envase
- Tixotrópico: no puede gotear. No se forman hilos
- No contiene amianto
- Resistente a la humedad
- Gran capacidad aislante
- Protege contra óxido y humedad
- Adhiere enseguida y permanentemente en casi todos los materiales de construcción

APLICACIONES

- Este sellador pastoso es apto para todo tipo de reparaciones en superficies bituminosas
- Acabado impermeable de juntas y junturas, sellado y pasos de cerramientos de tejado, claraboyas, chimeneas, tubos de ventilación, tuberías para aguas pluviales, pozos de infiltración etc.
- Pegado de placas aislantes: no deteriora el material aislante
- Sellado de goteras y reparaciones (de emergencia) en tejados
- Reparación de revestimientos debajo de coches, caravanas etc.
- Sellado de resquicios

ESPECIFICACIONES	
Tipo de sellador	Betún/caucho
Sistema de curado	Curado neutro, físico
Característica	Plastoelástico
Punto de inflamación	63°C
Viscosidad 100°C	5 poise
Viscosidad 75°C	7,2 poise
Contenido en sólidos	ca 88%
Densidad (ISO 1183)	1,29 g/ml
Temperatura de aplicación	+8°C - +30°C
Caducidad: con el embalaje cerrado en un sitio seco y fresco. No conservar en sol directo o cerca de una fuente de calor.	Min. 12 meses

EMBALAJE Y COLOR
25 cartuchos de 310 ml/caja - 48 cajas/pallet
Negro
Bote 6 kg - 96 botes/pallet: no en stock. Sólo en pedido, mínima caída por palet
Negro

MODO DE EMPLEO

Preparación

La superficie ha de estar seca, limpia y libre de polvo y grasa.

Imprimadores

Pretratar superficies muy porosas con **Paraphalt Primer**.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales.

Aplicar

- Aplicación con espátula o cartucho:
- Al utilizar el cartucho es importante que la boquilla esté limpia y suficientemente ancha. Para asegurar una buena adherencia, la distancia entre la superficie y la punta de la boquilla no puede superar los 3 mm
- Se ha de aplicar en bandas o en manchas para que el solvente se pueda evaporar fácilmente

Limpiar

Se puede eliminar mecánicamente con una espátula y aguarrás.

SEGURIDAD

Por favor consulte la ficha de seguridad.

RESTRICCIONES

- Sólo es compatible con plásticos sin plastificantes
- Variable compatibilidad con poliestireno extruido. En este caso se ha de aplicar **Paraphalt** en la superficie, nunca en el poliestireno
- En contacto con aceites minerales el producto se reblandece

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales.