DETABOND

PROPIEDADES

- Sellador elástico, neutro, monocomponente a base de polímeros híbridos
- Listo para usar
- Ideal para una adhesión elástica (sujeto a golpes y vibraciones)
- Adherencia incluso en superficies húmedas
- Apto para piedra natural
- No causa corrosión en encolados de metal
- Se puede pintar con la mayoría de pinturas a base de agua y solventes
- Resistente al envejecimiento, a la intemperie, a altas y bajas temperaturas
- No contiene disolventes, isocianato ni ftalatos

APLICACIONES

- Para aplicaciones interiores y exteriores.
- Adhiere sin imprimación en prácticamente todos los materiales de construcción, como vidrio, aluminio, poliestireno, ABS, PVC, acero galvanizado, cobre, zinc, madera tratada, piedra natural (sin manchas), hormigón, ladrillo, etc.

ESPECIFICACIONES	
Masilla no endurecida	
Tipo de sellador	Polímeros híbridos
Viscosidad	Pastoso
Sistema de endurecimiento	Cura en reacción con la humedad del ambiente
Formación de tela (23°C y 50% R.V.)	± 15 min.
Velocidad de curado (23°C y 50% R.V.)	2 mm/24 horas
Densidad: ISO 1183	1,36 g/cm³
Temperatura de aplicación	+5°C - +40°C
Conservación, envase original cerrado, en un lugar seco y fresco entre +5°C y +25°C	Min. 12 meses
Masilla endurecida	
Dureza Shore A: ISO 868	± 60
Pérdida de peso después del curado	<3,5%
Módulo en caso de rotura: ISO 8339	1,3 N/mm² (13 kg por cm²)
Resistencia térmica	-40°C - +90°C

EMBALAJE Y COLOR
25 cartuchos de 300 ml/caja - 48 cajas/pallet
Blanco

MODO DE EMPLEO

Preparación

La superficie ha de ser firme, suficientemente fuerte y limpia y libres de polvo y grasa. Si hace falta, desengrasar con **Parasilico Cleaner**, alcohol de quemar o alcohol. En caso de necesidad, aplicar un imprimador (sobre superficies muy porosas por ejemplo). Es recomendable realizar primero pruebas de adhesión. El usuario tiene que controlar si el producto es adecuado para su aplicación. Si hace falta, consultar nuestro servicio técnico.

Imprimadores

Se recomienda el uso de **primer DL 2001** sobre sustratos porosos.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales.

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Aplicar
Aplicar con pistola para cartuchos (manual o neumática) en líneas o puntos. Evite aplicar capas finas. Aplique los materiales a unir en 10 minutos. El espesor del adhesivo debe ser de al menos 2-3 mm después del prensado.
No usar en espacios cerrados. Es importante una buena ventilación durante la colocación y el secado.

Limpiar
- Antes de la vulcanización: Limpiar herramientas con bencina mineral o cualquier otro disolvente. Limpiar superficies con **Parasilico Cleaner.**
- Después de la vulcanización: Eliminar la mayor parte de forma mecánica.

Pintar
Se puede pintar con la mayoría de pinturas a base de agua y solventes. Se puede pintar en mojado. Después de 48 horas se ha de limpiar la superficie antes de pintar. Se han de realizar pruebas previas. Pinturas alquídicas requieren un tiempo de secado más largo.

SEGURIDAD
Por favor consulte la ficha de seguridad.

RESTRICCIONES
- No aplicar cargas térmicas, mecánicas ni químicas antes de que el producto se haya endurecido totalmente
- No se puede utilizar para juntas expuestas continuamente al agua.
- No se puede utilizar para encolar en PE, PP, PA, Teflon® y sustratos bituminosos y betún.
- Puede causar agrietamiento por estrés en policarbonato y poliacrilato.
- No es compatible con el sello de borde del acristalamiento aislante y la lámina PVB de vidrio de seguridad. Evite el contacto directo.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales.

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**