PARABOND SPRAYABLE

PROPRIEDADES

- Sellador adhesivo a base de polímero MS
- Ideal para encolados en toda la superficie
- Ideal para aplicación en grandes superficies
- Muy fácil de aplicar
- Para trabajar de manera rápida y eficiente
- Menos consumo
- No contiene solventes ni isocianatos, ni ftalatos, no huele
- Adhiere también en superficies ligeramente húmedas
- Resistente a rayas UV y a la intemperie y a temperaturas (-40°C - +90°C)
- Elasticidad duradera

APLICACIONES

- Específicamente para encolar grandes superficies
- Encolado de paneles en puertas de metal, placas de poliestireno en cámaras frigoríficas, etc.
- Aplicación en baños: unión de azulejos de pared
- Aplicaciones automotrices: mantener inoxidable desde la parte inferior de un vehículo
- Adhiere sin imprimación en prácticamente todos los materiales de construcción, como aluminio, acero galvanizado e inoxidable, zinc, cobre, piedra natural, hormigón, ladrillo, placas de revestimiento a base de hormigón, placas HPL, madera tratada, yeso, vidrio, esmalte, varios plásticos, etc.

ESPECIFICACIONES	
Componente básico	Polímero MS
Sistema de curado	Por humedad ambiente
Número de componentes	1
Formación de tela (23°C y 50% H.R.)	12 min
Velocidad de curado (23°C y 50% H.R.)	1.0 mm/24h
Densidad: ISO 1183	1,43 g/ml
Temperatura de aplicación	+5°C - +40°C
Conservación, envase original cerrado, en un lugar seco y fresco entre +5°C y +25°C	12 meses
Shore A: ISO 868	30
Pérdida de volumen después del curado	3,5%
Módulo con tensión de 100%: ISO 8339	0,50 N/mm²
% tensión en caso de rotura: ISO 8339	>350%
Módulo en caso de rotura: ISO 8339	0,90 N/mm²
Contenido en disolventes	0%
Contenido en isocianato	0%
Contenido en materia seca	ca. 100%
Resistente a temperaturas	-40°C - +90°C
Resistencia a la humedad	Muy buena
Resistencia a heladas	No sensible a heladas

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales.

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Rev. 5, 01/06/18

EMBALAJE Y COLOR

25 cartuchos de 290 ml/caja - 48 cajas/palet - *En la demanda y una paleta completa
20 bolsas de 600 ml/caja - 45 cajas/palet - *En la demanda y una paleta completa

Gris*

Hay otros colores disponibles a petición, siempre que la cantidad sea la apropiada (75 cartuchos o sus múltiplos).

MODO DE EMPLEO

Preparación

La superficie ha de ser firme, suficientemente fuerte y limpia y libres de polvo y grasa. No ha de ser totalmente seca (húmeda). Si hace falta, desengrasar con **Parasilico Cleaner**, MEK, alcohol de quemar, etanol.

Imprimador

Para superficies muy absorbentes recomendamos el uso de **Primer DL 2001**. El usuario tiene que controlar si el producto es adecuado para su aplicación. Si hace falta, consultar nuestro servicio técnico.

Aplicar

- **Para encolar grandes superficies, aplicando la cola con una pistola neumática especial (Jetflow 3 (Cox) y un tipo especial de boquilla (Black plastic nozzle) en toda la superficie**. La presión de aire del compresor debe ser de al menos 4 bar y un máximo de 6 bar. Al aplicar la cola en toda la superficie, se evita que la placa encolada se ondule al cabo del tiempo.
- **Aplicar Parabond Sprayable on la boquilla suministrada en líneas o puntos** en la superficie o en el elemento a encolar. Las líneas se han de aplicar en bandas verticales. Aplique las líneas de manera paralela, para que la humedad ambiente pueda entrar en contacto con la cola entre las líneas. Colocar la parte a encolar cuanto antes, pero antes de 15 minutos (depende de la temperatura y la humedad ambiente relativa). Todavía se puede corregir el material. Luego apretar fuerte o golpear ligeramente con un martillo de caucho

Acabado

En caso necesario, alisar con **DL 100** o **una espátula de goma**.

Limpiar

Si se salió cola por los lados, se puede eliminar con una espátula. Restos de cola no curados se pueden eliminar con **Parasilico Cleaner**. Cola curada se ha de eliminar mecánicamente.

Pintar

Se puede pintar con la mayoría de pinturas a base de agua y solventes. Después de 48 horas se ha de limpiar la superficie antes de pintar. Se han de realizar pruebas previas. Pinturas alquídicas requieren un tiempo de secado más largo.

SEGURIDAD

Consulte la ficha de seguridad, que le proporcionaremos a simple petición.

RESTRICCIONES

- Betún: utilizar nuestro **Paraphalt**
- Policarbonato y poliacrilato: utilizar nuestro **Parasilico PL**
- No se puede utilizar para encolar en PE, PP, PA, Teflon® y betún
- Juntas duraderamente sumergidas en agua (por ejemplo, piscinas)
- Es importante una buena ventilación durante la colocación y el secado

AUTORIZACIONES TÉCNICAS

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales.

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**